

"ЛАСИТ" (Росси)
Сергучов.

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МНС УКРАЇНИ В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

*

Атестат акредитації № РЛ 1177/08 від 24 квітня 2008р.

Ліцензія ДДПБ МНС України серія АВ № 365495 від 16.11.2007 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДВЛ ГУ МНСУ
в Львівській області
майор служби ц.з.

В.Д.ПОБЕРЕЙКО

"19" травня 2009 року

ПРОТОКОЛ № 66/8 -2009

**ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ НЕГОРЮЧИХ
ТВЕРДИХ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ ЗГІДНО З п.4.1 ГОСТ 12.1.044-89,
ДСТУ Б В.2.7-19-95**

Львів-2009

Дослідно-випробувальна лабораторія
ГУ МНС України в Львівській області
№ документа 66 від 19.05 2009
Всього 3 арк 1
Гідпис

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ

Таблиця 2.

№ п/п	Температура в печі, С			?tf, Сград	Температура на поверхності взірця, С0		?ts, С град	Температура в середині взірця, С град		?tc, С град	Час самотійного горіння, С град	Маса взірця, г		Втрата маси взірця, %
	початкова	максимальна tf, макс	кінцева tf кін		максимальна ts, макс	кінцева ts кін		максимальна tc, макс	кінцева tc, кін			до випробування	після випробування	
1	750	753	748	5	757	755	2	758	755	3	не зафіксовано	12,21	11,89	2,6
2	755	755	749	6	758	756	2	758	754	4	не зафіксовано	12,28	11,82	3,7
3	750	754	750	4	759	756	3	759	758	1	не зафіксовано	12,31	11,84	3,8
4	753	753	750	3	759	754	5	758	756	2	не зафіксовано	12,34	11,89	3,6
5	755	754	747	7	759	756	3	758	757	1	не зафіксовано	12,39	11,83	4,5
Середнє арифметичне значення				5						3				3,7

ВИСНОВОК: Матеріал тепло та звукоізоляційний із скляного штапельного волокна «URSA» марки «Лайт», виробництва фірми ООО «УРСА Серпухов» Россия, за результатами випробувань згідно п.4.1.4.5. ГОСТ 12.1.044-89, ДСТУ Б В.2.7-19-95 класифікується як негорючий.

ПРИМІТКИ:

Протокол стосується тільки матеріалу тепло та звукоізоляційного із скляного штапельного волокна «URSA» марки «Лайт», що надані підприємством з іноземною інвестицією «Урса». Задорожеться повне чи часткове передрукування та копіювання протоколу №66/8-2009 без дозволу ДВЛ ГУ МНС України в Д/о. Всього листів 3.

№ документа 66 від 19.05.2009
 Всього арк 3
 Підпис

Начальник сектора випробувань
 ДВЛ ГУ МНС України в Львівській області



М.В.Добровольський